

1 - Grunddata							
Dokument ID:	PD-0023 - Låshus - Connect hakregel			Utfärdandedatum:		2020-01-07	
Företagsnamn:	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB			Kontaktperson / funktion:		Kundservice	
Webbplats:	www.assaabloyopeningsolutions.se			Telefon:		+46 771 640 640	
Adress:	Kungsgatan 71, 632 21, Eskilstuna			E-post:		helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com	
Organisationsnummer:	556034-3161						
ISO Certifieringar:	ISO 9001	ISO 14001	Zero waste to landfill	Energikartläggning?	-		
Produktnamn:	640-70, 2002-70, 310-35, 311-35, 340-35, 340-50, 340-70, 345-50, 345-70, 410-35, 411-35, 610-50, 640-35, 640-50			Artikelnummer:		-	
				Varugrupp:		-	
Produktbeskrivning:	Connect lås med hakregel			KN-nomenklatur/SNI:		-	
Övriga upplysningar:	Mer information om produkten som utgör underlag för något miljöcertifieringssystem lämnas ut på begäran						
Deklarationstyp:	Ny deklARATION						
Finns en prestandadeklARATION, enligt byggproduktförordningen, framtagen för produkten?					Ej relevant		
Övriga upplysningar:	-						

2 - Hållbarhetsarbete	
Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	
Ja	
Ange riktlinjer som följs:	Revisioner utförs hos leverantörer på regelbundet basis enligt ASSA ABLOY rutiner. Leverantörer följer ASSA ABLOY uppförandekod.
Övriga upplysningar:	-

3 - Kemiska Innehåll & Råvaror																
Produktvikt (g)					489,5			Finns säkerhetsdatablad för produkten?					Ej relevant			
Produkten består vid leverans av nedanstående delar/komponenter och deras angivna kemiska sammansättning, Komponenter som innehåller särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnena) indikeras i tabellen, Där vikts-% överstiger 0,1% markeras det med röd i kolumnen för "Komponent vikt %",																
Kemiska innehåll											Conflict Minerals					
Comp	Material Type	Material Name	Component Weight (g)	Material	Material Weight (g)	Material % of component	Material % of Product	CAS-nr	REACH Status	Classification	Råvarutvinning		Manufacturing		Comments	
											Country	City	Country	City		
1:1, 7,	Steel_Structural	EN-1.0346	137,3	C	0,16476	0,12000%	0,03366%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
1:1, 7,				Al	0,020595	0,01500%	0,00421%	7429-90-5	OK	, H250, H261	-	-	-	-		
1:1, 7,				Si	0,6865	0,50000%	0,14025%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
1:1, 7,				P	0,04119	0,03000%	0,00841%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
1:1, 7,				S	0,034325	0,02500%	0,00701%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
1:1, 7,				Mn	1,9222	1,40000%	0,39269%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
1:1, 7,				Fe	134,29313	97,81000%	27,43476%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
1:1, 7,				Nb	0,1373	0,10000%	0,02805%	7440-03-1	OK		-	-	-	-		
1:2, 1:3,	Steel_Free_cutting	EN-11SMnPb30	29,9	C	0,041846	0,14000%	0,00855%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
1:2, 1:3,				Si	0,014945	0,05000%	0,00305%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
1:2, 1:3,				P	0,032879	0,11000%	0,00672%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
1:2, 1:3,				S	0,098637	0,33000%	0,02015%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
1:2, 1:3,				Mn	0,38857	1,30000%	0,07938%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
1:2, 1:3,				Fe	29,208508	97,72000%	5,96701%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
1:2, 1:3,				Pb	0,104615	0,35000%	0,02137%	7439-92-1	SVHC	, H360FD, H362	-	-	-	-	Reach exemption 6(a)	
2:1, 2:6,	Zinc	ZZnA1D4	71,9	Mg	0,0294585	0,04100%	0,00602%	7439-95-4	OK	, H250, H260	-	-	-	-	Machine steel	
2:1, 2:6,				Al	2,909925	4,05000%	0,59447%	7429-90-5	OK	, H250, H261	-	-	-	-		
2:1, 2:6,				Cu	0,0004311	0,00060%	0,00009%	7440-50-8	OK		-	-	-	-		
2:1, 2:6,				Zn	68,9061618	95,90280%	14,07685%	7440-66-6	OK	, H250, H260, H400, H410	-	-	-	-		
2:1, 2:6,				Cd	0,00050295	0,00070%	0,00010%	7440-43-9	SVHC	, H250, H350, H341, H361fd, H33	-	-	-	-	<0,01. OK	
2:1, 2:6,				Sn	0,0007185	0,00100%	0,00015%	7440-31-5	OK		-	-	-	-		
2:1, 2:6,				Pb	0,00280215	0,00390%	0,00057%	7439-92-1	SVHC	, H360FD, H362	-	-	-	-	<0,1. OK	
2:2, 2:3,	Steel_Structural	EN-42CrMo4	25,7	C	0,118266	0,46000%	0,02416%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
2:2, 2:3,				Si	0,10284	0,40000%	0,02101%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
2:2, 2:3,				P	0,0064275	0,02500%	0,00131%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
2:2, 2:3,				S	0,0038565	0,01500%	0,00079%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
2:2, 2:3,				Cr	0,30852	1,20000%	0,06303%	7440-47-3	OK		-	-	-	-		
2:2, 2:3,				Mn	0,23139	0,90000%	0,04727%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
2:2, 2:3,				Fe	24,86157	96,70000%	5,07897%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
2:2, 2:3,				Mo	0,07713	0,30000%	0,01576%	7439-98-7	OK		-	-	-	-		
2:4, 6,	Steel_Structural	EN-1.0330	6,6	C	0,007896	0,12000%	0,00161%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
2:4, 6,				Al	0,001316	0,02000%	0,00027%	7429-90-5	OK	, H250, H261	-	-	-	-		
2:4, 6,				Si	0,001974	0,03000%	0,00040%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
2:4, 6,				P	0,002961	0,04500%	0,00060%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
2:4, 6,				S	0,002961	0,04500%	0,00060%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
2:4, 6,				Mn	0,03948	0,60000%	0,00807%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
2:4, 6,				Fe	6,523412	99,14000%	1,33267%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
3:2	Steel_Stainless	EN-X7CrNiA17-7	0,2	Cr	0,0288	18,00000%	0,00588%	7440-47-3	OK		-	-	-	-		
3:2				Mn	0,0016	1,00000%	0,00033%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
3:2				Fe	0,1296	81,00000%	0,02648%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
3:5	Steel_Stainless	EN-X8CrNiTi18-10	6,2	C	0,00622	0,10000%	0,00127%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
3:5				Si	0,0622	1,00000%	0,01271%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
3:5				P	0,002799	0,04500%	0,00057%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
3:5				S	0,000933	0,01500%	0,00019%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
3:5				Cr	1,1818	19,00000%	0,24143%	7440-47-3	OK		-	-	-	-		
3:5				Mn	0,1244	2,00000%	0,02541%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
3:5				Fe	4,045488	65,04000%	0,82645%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
3:5				Ni	0,7464	12,00000%	0,15248%	7440-02-0	Restricted	, H351, H372 **, H317	-	-	-	-	REACH: OK, Out of scope	
3:5				Ti	0,04976	0,80000%	0,01017%	7440-32-6	OK		-	-	-	-		
9:1:1	Steel_Structural	EN-1.0984	101,7	C	0,122088	0,12000%	0,02494%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
9:1:1				Al	0,015261	0,01500%	0,00312%	7429-90-5	OK	, H250, H261	-	-	-	-		
9:1:1				Si	0,5087	0,50000%	0,10392%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
9:1:1				P	0,025435	0,02500%	0,00520%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
9:1:1				S	0,015261	0,01500%	0,00312%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
9:1:1				V	0,20348	0,20000%	0,04157%	1314-62-1	OK	, H341, H361d ***, H332, H302,	-	-	-	-		
9:1:1				Mn	1,72958	1,70000%	0,35334%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
9:1:1				Fe	99,028629	97,33500%	20,23057%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
9:1:1				Nb	0,091566	0,09000%	0,01871%	7440-03-1	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5	Steel_Structural	EN-1.0503	82,5	C	0,379684	0,46000%	0,07757%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				Si	0,33016	0,40000%	0,06745%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				P	0,037143	0,04500%	0,00759%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				S	0,037143	0,04500%	0,00759%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				Cr	0,33016	0,40000%	0,06745%	7440-47-3	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				Mn	0,53651	0,65000%	0,10960%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				Fe	80,4765	97,50000%	16,44055%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
9:1:2, 9:5				Ni	0,33016	0,40000%	0,06745%	7440-02-0	Restricted	, H351, H372 **, H317	-	-	-	-	REACH: OK, Out of scope	
9:1:2, 9:5				Mo	0,08254	0,10000%	0,01686%	7439-98-7	OK		-	-	-	-		
9:6	Steel_Structural	EN-1.0306	9,2	C	0,01098	0,12000%	0,00224%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
9:6				Si	0,04575	0,50000%	0,00935%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
9:6				P	0,00915	0,10000%	0,00187%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
9:6				S	0,0041175	0,04500%	0,00084%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
9:6				Mn	0,0549	0,60000%	0,01122%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
9:6				Fe	8,9976525	98,33500%	1,83813%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
9:6				Ti	0,02745	0,30000%	0,00561%	7440-32-6	OK		-	-	-	-		
9:8:1	Plastic	Polyoximetylen (POM)	1,5	Paraform	1,52	100,00000%	0,31052%	66455-31-0	OK		-	-	-	-		
9:7,	Steel_Spring_Stainless	EN-X10CrNi18-8	2,2	C	0,003315	0,15000%	0,00068%	7440-44-0	OK		-	-	-	-		
9:7,				Si	0,0442	2,00000%	0,00903%	7440-21-3	OK		-	-	-	-		
9:7,				P	0,0009945	0,04500%	0,00020%	7723-14-0	OK	, H228, H412	-	-	-	-		
9:7,				S	0,0003315	0,01500%	0,00007%	7704-34-9	OK	, H315	-	-	-	-		
9:7,				Cr	0,4199	19,00000%	0,08578%	7440-47-3	OK		-	-	-	-		
9:7,				Mn	0,0442	2,00000%	0,00903%	7439-96-5	OK		-	-	-	-		
9:7,				Fe	1,469429	66,49000%	0,30019%	7439-89-6	OK		-	-	-	-		
9:7,				Ni	0,20995	9,50000%	0,04289%	7440-02-0	Restricted	, H351, H372 **, H317	-	-	-	-	REACH: OK, Out of scope	
9:7,				Mo	0,01768	0,80000%	0,00361%	7439-98-7	OK		-	-	-	-		

